



IMPERBAT OL

Réf : IMP10

HYDROFUGEANT OLEOFUGEANT

AVANTAGES

- Facilité d'emploi
- Qualité alimentaire, peut être employé pour les plans de travail marbre et granit polis
- Protège les terrasses des taches de gras
- Facilite l'élimination des fientes d'oiseau

PROPRIETES

IMPERBAT OL ne contient pas de silicones.

IMPERBAT OL hydrofuge et oléofuge la surface en laissant respirer le mur. Le traitement rend la surface imperméable, mais n'obture pas celle-ci. **IMPERBAT OL** pénètre en profondeur, et peut laisser un aspect satiné sur certains supports.

IMPERBAT OL diminue la formation des mousses et des efflorescences.

IMPERBAT OL possède un effet anti-salissure et protège les matériaux du gel puisque l'eau n'est plus absorbée.

IMPERBAT OL hydrofuge et oléofuge immédiatement sans devoir attendre un délai de polymérisation. Il est conseillé de renouveler le traitement chaque année.

IMPERBAT OL ne doit pas être utilisé en soubassements enterrés et ne résiste pas à la pression.

UTILISATIONS

Ne pas utiliser **IMPERBAT OL** sur des surfaces non absorbantes.

IMPERBAT OL s'applique sur tous supports poreux : terre cuite, brique, ciment, pavés autobloquants, dallages à l'ancienne, pierres (bourgognes, solnofènes, berchères, gard, etc...)

IMPERBAT OL est un hydrofugeant et oléofugeant, pas un vernis. Il peut donner un aspect satiné sur certains supports, mais jamais brillant.

MODE D'EMPLOI

- Pour éviter un changement d'aspect du support, n'appliquer que sur les surfaces parfaitement sèches et propres.
- Enlever toutes les parties friables.
- Refaire les joints défectueux.
- Boucher les trous, lézardes, fissures.

Sur ciment attendre au moins quatre à six semaines de durcissement.

- Appliquer à la brosse ou au rouleau mais plus généralement avec un pulvérisateur basse pression (Pouvoir couvrant 300 à 700 grammes/m² suivant la porosité du support).

La surface est normalement hydrofugée après 2 heures.

- Appliquer généreusement jusqu'à saturation du support.

Sur façades très exposées ou très absorbantes, il est possible d'appliquer deux couches à 24 heures d'intervalle.

CARACTERISTIQUES

- Point d'éclair : néant
- Sécurité Transport : néant
- Conserver en emballages parfaitement fermés.
- Le produit peut épaisser et gélifier avec l'humidité.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

04/03/2021