



# BITUBLACK

Réf : DRY04

## NOIR BITUMINEUX D'ETANCHEITE AQUEUX

### AVANTAGES

- Reste étanche et souple dans le temps
- Insensible à l'alternance «Pluie-Soleil / Froid-Chaleur»
- S'applique a froid sur tous matériaux (même humides)
- Possède des qualités d'adhésivité et d'insonorisation intéressantes
- Ininflammable

### PROPRIETES

**BITUBLACK** est une suspension à base de BITUMES, hydro émulsionnant.

**BITUBLACK** se présente sous forme d'une pâte semi épaisse de couleur noire.

### BITUBLACK

- est non inflammable,
- est diluable dans l'eau,
- forme, après séchage dans les conditions préconisées d'utilisation, un film homogène, résistant à l'eau. Très bonne adhérence de ce film au support.
- assure une bonne résistance du film formé, aux conditions atmosphériques ambiantes (températures, humidité),
- assure une protection contre l'oxydation et l'agressivité des atmosphères salines.

**BITUBLACK** s'applique sur les surfaces perméables à l'eau telles que toitures, fibrociments, murs, bois... Sa texture permet de l'utiliser aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales.

### MODE D'EMPLOI

Préparation des surfaces : nettoyer soigneusement les surfaces pour éliminer les particules non adhérentes, telles que poussières de ciment, sable, gravillons, algues, lichens... (FACANET - DÉCAL).

Dégraisser les endroits où les dépôts rares et huileux risquent d'entraver la pénétration et l'accrochage du produit à la surface à traiter.

Eventuellement, laver les surfaces avant de procéder à l'application de la première couche (FACANET - DÉCAL).

### DOSE D'UTILISATION

1) Sous couche de pénétration et d'accrochage : diluer le produit soigneusement dans l'eau à l'aide d'une spatule dans la proportion selon l'état et la porosité du support, d'une partie de produit pour une partie d'eau froide.

Appliquer régulièrement à la brosse, au rouleau ou en pulvérisation, à raison d'un litre de solution pour 3 à 4 m<sup>2</sup>.

2) Couches d'étanchéité et de protection : après séchage de la couche d'apprêt, procéder à la mise en place régulière de deux couches de **BITUBLACK** de la manière suivante :

a) appliquer longitudinalement une première couche de produit pur à raison, selon l'état de la surface, de 500 à 800 g/m<sup>2</sup>.

b) Laisser sécher.

c) Appliquer transversalement une deuxième couche de finition. Après séchage complet, le film formé résiste à l'eau.

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)*

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*