PROTECFACE

Réf : VPL66

VERNIS PELABLE DE PROTECTION

AVANTAGES

- Séchage très rapide
- Protection très efficace :
  - corrosion
  - chocs
  - rayures
  - salissures...
- S'arrache facilement même après un an
- Gain de temps et d'efforts lors du nettoyage

PROPRIETES

PROTECFACE est un vernis pelable de protection temporaire spécialement étudié pour :
- le stockage à long terme des métaux ferreux (excellente résistance à la corrosion) ;
- la protection des cabines de peintures (éliminer au préalable toute trace de peinture, s'applique sur métal nu) ;
- la protection des profilés en alliages légers contre les chocs et les rayures ;
- la protection des pièces dans l'électroménager.

Les huisseries ou profilés recouverts de **PROTECFACE** peuvent être stockés plusieurs mois à l'extérieur, transportés sans être emballés et posés sur un chantier sans être rayés ou tachés par le ciment, enduits, peintures...
Supports non poreux : vitres, stratifiés, carreaux de faïence, métal, béton, plastiques.
Faire un essai au préalable.

SUPPORTS

Supports non poreux : vitres, stratifiés, carreaux de faïence, métal, béton, plastiques.
Faire un essai au préalable.

APPLICATIONS

Déposer une couche épaisse (50 à 70µm) afin de pouvoir arracher **PROTECFACE** correctement.
- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.
- pistolet pneumatique : diluer avec 5% de DILURUST.
- Pistolets Airless, Airmix : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel avec DILURUST.

CARACTERISTIQUES A 20° C ET 65% HR

- Viscosité à 20°C : 120'' CNF4
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05
- Extrait sec en poids : 40%
- Aspect : mat
- Séchage à 20°C - 65% HR : HP : 10' - sec : 20' - dur : 1H
- Rendement : 5 à 7 m2/kg/couche de 50 à 70 microns (épaisseur nécessaire pour un bon arrachage)
- Teintes : blanc et incolore (autre teinte, 25kgs mini)

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

02/06/2021

12 Rue Brindejonc des Moulinais - 22191 PLERIN Cédex
Tél : 02 96 79 83 83 - Fax : 02 96 79 98 24 - www.chimie-technique-conseil.fr