GRANIDECO PRIM

Réf : GRD-PRI

REVETEMENT PERMEABLE AUX UV

AVANTAGES

- Applicable de 0° à 30°
- Résistant aux U.V.
- Mise en œuvre facile : prêt à l'emploi
- Utilisable pendant 4 h
- Sans Bisphénol A

PROPRIETES

GRANIDECO PRIM est un primaire à base de résines hybrides bi-composant qui s'applique après préparation du support. Sa formulation spécifique permet de renforcer les adhérences sur les profilés ainsi qu'en périphérie des zones à recouvrir en GRANIDECO.
GRANIDECO PRIM est facile d'utilisation (utilisable 4 h) et garantie sans Bisphénol A.

SUPPORTS

Dalle béton Conforme au DTU 13-3.
Sur sol naturel préparé.
Carrelage : nous consulter.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera conforme aux recommandations du DTU 13-3 concernant la conception des dallages en extérieur.
- Le support sera résistant, propre, sec et isolé contre les remontées capillaires. Il sera âgé au moins de 28 jours et subira une préparation adaptée à son état et sa nature.
- Si le support est lissé ou a reçu un produit de cure, une opération de grenaillage ou un ponçage de type « diamant » est nécessaire.
- Si le support présente une laitance superficielle, il doit subir une opération de ponçage ou de grenaillage. Pour ne pas altérer la surface en profondeur, il peut être traité avec une solution chimique (nous contacter). Le support sera rincé à la haute pression, suivi d'un rinçage ABONDANT au jet. Un temps de séchage, à 20°C, de 3 à 4 jours sera nécessaire avant toute application.

APPLICATION

- Vider la totalité du composant B dans le composant A.
- Secouer énergiquement le bidon de 2 L contenant le mélange pendant 3 minutes.
- Le produit est prêt à être appliqué.
- Utiliser une brosse ou un rouleau pour appliquer le **GRANIDECO PRIM**.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec Solvant de Nettoyage.

CARACTERISTIQUES

- Viscosité du mélange à 20°C : 500 – 6000 mPa.s
- Extrait sec en poids : 94 %.
- Teinte : Incolore.
- Rendement : Kit de 1 kg permet de réaliser une surface de 5 m².

Temps de séchage	0°C	15°C	25°C
D P U	6 h	4 h	4 h
Hors poussière	10 h	8 h	8 h
Circulation piéton	24 h	12 h	12 h

CONSEILS D'APPLICATION

GRANIDECO PRIM est sensible à l'humidité qui agit comme 'catalyseur' de la réaction. En d'autres termes, plus l'humidité relative dans l'air est importante et plus le séchage sera rapide.
Conservation en emballage fermé : 1 an

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

02/08/2021

12 Rue Brindejonc des Moulinais - 22191 PLERIN Cédex
Tél : 02 96 79 83 83 - Fax : 02 96 79 98 24 - www.chimie-technique-conseil.fr