



GRANIDECO GRIP

Réf : GRD-

REVETEMENT ANTIDERAPANT STABLE AUX UV

AVANTAGES

- Séchage rapide notamment à basse température
- Très bonne adhérence sur asphalte
- Bonnes résistances aux températures extrêmes
- Grande polyvalence

PROPRIETES

GRANIDECO GRIP est un revêtement décoratif appliqué à froid offrant une excellente friction (résistance au dérapage). Il est constitué d'une résine hybride haute performance et d'agréats spécialement étudiés pour la mise en place de revêtement antidérapant en couche mince pour les zones piétonnes et circulables.

Les propriétés de friction sont obtenues et maintenues pendant toute la durée de vie de **GRANIDECO GRIP**.

Grace à la friction sur les pneus des véhicules, le freinage est plus efficace et présente moins de risques de dérapage et de perte de contrôle.

GRANIDECO GRIP permet de réaliser un revêtement antidérapant pour allées piétonnes, trottoirs, accès bâtiment, terrasse, courts, piste cyclables, rampes de stationnement, bande de guidage pour personnes à mobilité réduite etc...

SUPPORTS

Dalle béton - Enrobé.

PREPARATION DES SUPPORTS

Attendre 28 jours avant d'appliquer **GRANIDECO GRIP** sur un béton ou asphalte frais.

Sur support béton, le support sera résistant, propre et sec.

- Si le support est lissé ou a reçu un produit de cure, une opération de grenailage ou un ponçage de type «diamant» est nécessaire.
- Si le support présente une laitance superficielle, il doit subir une opération de ponçage ou de grenailage. Pour ne pas altérer la surface en profondeur, il peut être traité avec une solution chimique (nous contacter).

Le support sera rincé à la haute pression, suivi d'un rinçage ABONDANT au jet. Un temps de séchage, à 20°C, de 3 à 4 jours sera nécessaire avant toute application.

APPLICATION

- Homogénéiser le composant A environ 1 minute.
- Verser le composant A dans le composant B et mélanger 3 minutes.
- Verser le mélange sur le sol et étaler à l'aide d'une raclette crantée de 4 ou 5 mm.
- Répandre au fur et à mesure les agrégats à refus sur la surface (1 sac de 25 kg = 2 à 3 m²).
- Attendre 4 h puis balayer la surface. L'excédent d'agréat peut être utilisé s'il est propre et sec.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec Solvant de Nettoyage.

CARACTERISTIQUES

- Viscosité du mélange à 20°C : 15 000 mPa.s
 - Extrait sec en poids : 100 %.
 - Teinte : Suivant nuancier agrégats.
 - Rendement : 2 kg de résine + 10 à 12.5 kg d'agréats (1.25-2.5) = environ 1 m²
- 1 kit de 30 kg permet de réaliser une surface de 2 à 3 m².

Temps de séchage	0°C	15°C	25°C
D P U	25'	15'	10'
Remise en service	5 h	3 h	2 h

CONSEILS D'APPLICATION

GRANIDECO GRIP est sensible à l'humidité qui agit comme 'catalyseur' de la réaction. En d'autres termes, plus l'humidité relative dans l'air est importante et plus le séchage sera rapide.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

02/08/2021