



DECORALLEE

Réf : VIA / VIB

LA MOQUETTE DE PIERRE QUI RESISTE AUX UV

AVANTAGES

- Applicable de 0° à 30°
- Résistant aux U.V.
- Mise en œuvre facile : prêt à l'emploi.
- Séchage rapide.
- Sans odeur, sans solvant et Bisphénol A.

PROPRIETES

DECORALLEE est un revêtement décoratif à base de résines hybrides additionnées d'agrégats concassés naturels, calibrés et dépoussiérés. Sa conception unique autorise une application tout au long de l'année.

DECORALLEE peut en effet être appliqué dès 0° et il ne craint pas l'humidité relative dans l'air. Le support cependant devra être parfaitement sec. Il n'est pas sensible à la pluie 2 heures après son application.

DECORALLEE est une réponse environnementale pour ce type de revêtement car elle ne contient aucun produit C.M.R. Elle est conforme au label SDPE sans Bisphénol A.

DECORALLEE est la solution idéale afin de lutter contre l'imperméabilisation des sols et permet de répondre à la gestion des eaux pluviales et de surface.

DECORALLEE permet de réaliser des plages de piscine, trottoirs, allées, terrasses, voies de stationnement.

SUPPORTS

Dalle béton Conforme au DTU 13-3.

Sur sol naturel préparé.

Carrelage : nous consulter.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera Conforme aux recommandations du DTU 13-3 concernant la conception des dallages en extérieur.
- Le support sera résistant, propre, sec et isolé contre les remontées capillaires. Il sera âgé au moins de 28 jours et subira une préparation adaptée à son état et sa nature.
- Si le support est lissé ou a reçu un produit de cure, une opération de grenailage ou un ponçage de type « diamant » est nécessaire.
- Si le support présente une laitance superficielle, il

doit subir une opération de ponçage ou de grenailage. Pour ne pas altérer la surface en profondeur, il peut être traité avec une solution chimique (nous contacter). Le support sera rincé à la haute pression, suivi d'un rinçage ABONDANT au jet. Un temps de séchage, à 20°C, de 3 à 4 jours sera nécessaire avant toute application.

APPLICATION

- Vider les 2 sacs d'agrégats dans la bétonnière.
- Vider la totalité des Composants A et B dans la bétonnière.
- Faire tourner la bétonnière minimum 3 minutes.
- Le produit est prêt à être appliqué.
- Utiliser notre Produit de Lissage pour la mise en place du revêtement à l'aide d'une lisseuse.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec Solvant de Nettoyage.

CARACTERISTIQUES

Viscosité du mélange à 20°C : 900 – 1200 mPa.s

Extrait sec en poids : 100 %.

Teinte : Suivant nuancier agrégats.

Rendement : Kit de 52 kg (2 sacs de 25 kg + 1 kg **DECORALLEE** Composant A + 1 kg **DECORALLEE** Composant B) permet de réaliser une surface de 2 m² sur une épaisseur de 1.5 cm sur support béton.

Temps de séchage	0°C	15°C	25°C
DPU	55'	50'	45'
Hors poussière	4h	3h	3h
Circulation Piéton	12h	10h	10h
Remise en service	72h	48h	48h

CONSEILS D'APPLICATION

DECORALLEE est sensible à l'humidité qui agit comme 'catalyseur' de la réaction. En d'autres termes, plus l'humidité relative dans l'air est importante et plus le séchage sera rapide.

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

14/10/2020